

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Северо-Кавказском федеральном округе» (ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ»)

Испытательный центр

Юридический адрес: 355029, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 7а
Адрес места осуществления деятельности: 355029, РОССИЯ, Ставропольский край, Ставрополь г.,
Доваторцев ул., дом 7а, помещения 1В, 2В, 9, 107А, 112, 112А, 206, 601,601А, 602-608, 608А, 609-613,
тел.(8652)352268, e.mail: ic@skesm.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ38

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ИЦ

О.В. Безменова

«16» марта 2026 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №173-Л
от 16 марта 2026 г.

Наименование образца испытаний: Изделия кожгалантерейные для взрослых с лицевой поверхностью из натуральной кожи: сумки, марки Generoso. Состав верх: 100% натуральная кожа. Подкладка: 100% хлопок. Цвет: серый. Размер: Вх31 см | Гх14 см | Ш 38 см.

Организация заказчик на проведение испытаний: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТА"; ИНН 7751345964; адрес электронной почты: ovs0508@mail.ru, номер телефона +79523789499.

Юридический адрес заказчика: 108808, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Первомайское, улица Центральная, дом 30, помещение 4П.

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Щедрин Дмитрий Александрович.

Фактический адрес изготовителя: 115230, Россия, город Москва, Каширское шоссе, 19к2,
Дата выработки образца: 24.11.2025 г.

Дата и место отбора образца: согласно акту отбора образцов №б/н от 25.02.2026 г.

Дата получения, шифр образца: 03.03.2026 г.; 173-Л-26.

Количество образцов, поступивших для испытаний: 3 шт.

НД на образец испытаний: ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».

НД нормирующие показатели: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).

Дополнительные сведения: образцы предоставлены ООО «ПРОТА».

Даты проведения испытаний: с 03.03.2026 г. по 16.03.2026 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Обозначение НД, регламентирующих методику испытаний	Значения показателя по НД	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
1.	Устойчивость окраски к сухому трению	балл	ГОСТ 938.29 «КОЖА Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	не менее 4	4
2.	Устойчивость окраски к мокрому трению	балл	ГОСТ 938.29 «КОЖА Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	не менее 3	4

1	2	3	4	5	6
3.	Устойчивость окраски к поту	балл	ГОСТ 30835-2003 «КОЖА Метод испытания устойчивости окраски к поту»	не менее 3	4
4.	Массовая доля свободного формальдегида	мг/г	ГОСТ 31280-2004 «МЕХА И МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ Вредные вещества Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего», п.3.2	не более 300 (мкг/г)	0,06
5.	Массовая доля водовываемого хрома (VI)	мг/г	ГОСТ 31280-2004 «МЕХА И МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ Вредные вещества Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего», п. 3.4	не более 3,0 (мг/кг)	не обнаружено
6.	Содержание свободного формальдегида (подкладка)	мкг/г	ГОСТ 25617-2014 «ТКАНИ И ИЗДЕЛИЯ ЛЬНЯНЫЕ, ПОЛУЛЬНЯНЫЕ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ Методы химических испытаний», п.18	не более 300	29
7.	Устойчивость окраски к сухому трению (подкладка)	балл	ГОСТ 9733.27-83 «МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Метод испытания устойчивости окраски к трению»	не менее 4	4
8.	Напряженность электростатического поля	кВ/м	СанПиН 9-29.7-95 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля»	не более 15	2,7
9.	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек	Н	ГОСТ 28631-2005 «СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, ПОРТФЕЛИ, РАНЦЫ, ПАПКИ, ИЗДЕЛИЯ МЕЛКОЙ КОЖГАЛАНТЕРЕИ Общие технические условия», п. 7.5	не менее 50	63,0 соответствует
10.	Прочность ниточного шва	Н/см	ГОСТ 28631-2005 «СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, ПОРТФЕЛИ, РАНЦЫ, ПАПКИ, ИЗДЕЛИЯ МЕЛКОЙ КОЖГАЛАНТЕРЕИ Общие технические условия», п. 7.5	не менее 20	31,0

1	2	3	4	5	6
11.	Запах	балл	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 «Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви», глава 5	не более 2	1
12.	Массовая концентрация элементов:		ГОСТ 31870-2012* «ВОДА ПИТЬЕВАЯ Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии», (Метод 1)		
	мышьяк (As)	мг/дм ³		не более 1,0	0,036±0,009
	свинец (Pb)	мг/дм ³		не более 1,0	0,023±0,005
	кобальт (Co)	мг/дм ³		не более 4,0	0,024±0,005
	медь (Cu)	мг/дм ³		не более 50,0	0,040±0,008
	никель (Ni)	мг/дм ³		не более 4,0	0,023±0,007
	хром (Cr)	мг/дм ³		не более 2,0	0,021±0,005

Наименование оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	№ зав. (№ инв.)
1	2	3
1.	Аквадистиллятор АЭ-10 МО	1408
2.	Бидистиллятор электрический БЭ-4	10236
3.	Испарительный увлажнитель-охладитель-очиститель воздуха SABIEL MB16	H1001485
4.	Мультиметр DT-9915	171210305
5.	Климатическая камера Climcontrol	1358148
6.	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д	64593
7.	Весы аналитические OHAUS EX125D	C140688279
8.	Термометр ТТЖ-М	386643
9.	Линейка измерительная металлическая	02
10.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий типа ТСО-1/80 СПУ	10391
11.	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	1406
12.	Баня водяная УТ-4304Е	1355410
13.	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ1143
14.	Кювета стеклянная КФК 10 мм	4451
15.	Кювета стеклянная КФК 30 мм	4453
16.	Кювета стеклянная КФК 50 мм	4452
17.	Электрическая плита	1388003
18.	Устройство МТ 189	189.12
19.	Прибор МТ 193	193.41
20.	Прибор ПТ-4	022
21.	Серая шкала для оценки степени закрашивания	1338798
22.	Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01	231213
23.	Нейтрализатор статистического электричества МТ 410	410.504
24.	Вакуумный водоструйный насос SHB-III	1355545
25.	Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ.З»	114
26.	Дозатор пипеточный Лайт	1517263
27.	Дозатор пипеточный Лайт	1711465
28.	Дозатор пипеточный Лайт	1714337
29.	Колба 2-1000-29/32 ТС Бунзена	5058
30.	Воронка Бюхнера	5058
31.	Воронка В-100-150 ХС	8003
32.	Воронка делительная грушевидная ВД-3-250	B5743
33.	Бюретка 1-3-2-50-0,1	7630
34.	Бюретка 1-3-2-25-0,1	7629
35.	Бюкс СН 70/35 стаканчик для взвешивания	8803
36.	Холодильник Pozis Свияга -513-5	1385147
37.	Мембранный фильтр (0,45 мкм)	11712
38.	Колба мерная 2-50-2	7632
39.	Колба мерная 2-100-2	7633
40.	Колба мерная 2-250-2	11242
41.	Колба мерная 2-500-2	7634
42.	Колба мерная 2-1000-2	7635
43.	Колба мерная 2-2000-2	7636

1	2	3
44.	Колба Кн-1-100-29/32	726
45.	Колба Кн-1-250-29/32	B3164
46.	Колба Кн-1-300-29/32	5662
47.	Колба Кн-1-500-45/40	5660
48.	Пипетка 1-1-2-1	7219
49.	Пипетка 1-1-2-2	7220
50.	Пипетка 1-1-2-5	7221
51.	Пипетка 1-1-2-10	7222
52.	Пипетка 2-2-20	7645
53.	Пипетка 1-2-2-25	7638
54.	Пипетка 2-2-50	7646
55.	Пипетка 2-2-100	7647
56.	Цилиндр 1-50-2	7650
57.	Цилиндр 3-100-2	7223
58.	Воронка ВФ-1-40 пор 160	7668
59.	Воронка ВФ-1-40 пор 100	7667
60.	Стакан В-1-250 со шкалой	B5243
61.	Стакан Н-2-150 ТС	7649
62.	Бумага индикаторная универсальная рН 0-12	11871
63.	Разрывная машина ИР 5074-3	27

Условия проведения испытаний:

№ п/п	Условия проведения испытаний	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1.	Температура	°C	20±5
2.	Относительная влажность воздуха	%	не более 80
3.	Атмосферное давление	мм рт. ст.	720±25
4.	Напряжение электрической сети	В	220±22, 380±38
5.	Частота переменного тока	Гц	50±1

* Распространение методики на иные объекты испытаний (водные вытяжки, модельные среды).

• Для показателей 4, 5 в столбце 3 «Единица измерения» единицы измерения представлены согласно методике испытания, а в столбце 5 «Значение показателя по НД» единицы измерения приводятся согласно нормативному документу.

• При проведении испытаний требования к условиям окружающей среды соблюдены в соответствии с нормативными документами.

• Данные, содержащиеся в строках (наименование образца испытаний, организация заказчик на проведение испытаний, юридический адрес заказчика, изготовитель, фактический адрес изготовителя, дата выработки образца, дата и место отбора образца, НД на образец испытаний, НД нормирующие показатели, дополнительные сведения) предоставлены заказчиком.

• Испытательный центр не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

• Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

• Протокол испытаний не может быть частично перепечатан или размножен без разрешения Испытательного центра.

Исполнители:

 Новосельская А.В.
 Халлыева С.В.
 Конуп А.Н.

-----Конец протокола испытаний-----